

Produkt- Information

Technische Daten 01/2007

CHP-Lederkleber wärmeaktivierbar

Art.-Nr.: 11011

Verwendungszweck: In Verbindung mit Härter A1 als heißaktivierbarer Zweikomponentenklebstoff zur Kaschierung von Automobilteilen aus Kunststoff (ABS) und Fasermaterialien mit Kunstleder (PVC) oder Textilien.

Eigenschaften: Die Klebstoffschicht ist weichmacherresistent. Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen enthält die Vernetzter-Komponente einen hohen Anteil trifunktionelles Polyisocyanat. Hierdurch wird eine wesentlich schnellere Endfestigkeit und eine höhere Vernetzungsdichte erreicht. Dies schlägt sich in einer sicheren Verklebung von besonders kritischen Stellen im Werkstück, wie z.B. Umbug oder Vertiefungen, nieder.

Rohstoffbasis: Kleber - Polyurethan, Kunstharze, Lösemittel; Vernetzter - Polyisocyanat, Farbstoff, Lösemittel.

Farbe: Kleber - rötlich, transparent; Vernetzter- gelblich

Konsistenz: Spritzbar.

pH-Wert (20°C): ---

Dichte (20°C): Ca. 0,80 g/cm³.

Viskosität (20°C): ---

Temperaturbeständigkeit: Ca. 110° C mit Zusatz von 8,5% Härter A1.

Beständigkeit gegen: Wasser, Weichmacher, verdünnte Säuren und Laugen.

Feststoffgehalt: Ca. 12 %

Flammpunkt: Unter +21°C

Gefahrklasse (VbF): Kleber - B; Vernetzter - A I.

Gefahrenhinweise: ---

Verbrauch: Ca. 100 - 150g/m².

Verdünnungs- und Reinigungsmittel: Reinigungsmittel: Verdünner VD 1.

Verarbeitung: **CHP-Lederkleber unmittelbar vor der Anwendung mit 8,5% Härter A1 gut vermischen. Der Auftrag erfolgt im Spritzverfahren mit Roboter oder Handspritzpistole. Das zu kaschierende Werkstück nach Klebstoffauftrag ablüften lassen und Kaschierung unter Druck und erhöhter Temperatur (mind. 60°C) durchführen. Die besten Ergebnisse werden bei einer Kaschierung, die zwischen 30 und 60 min. nach Klebstoffauftrag erfolgt, erzielt.**

Lagerfähigkeit: 1 Jahr bei 15°C - 25°C in verschlossenen Originalgebinden.

Lagerung: ---

Liefergebinde:---

Vorsichtsmaßnahmen: Leicht entzündlich ! Von offenen Flammen und Zündquellen fernhalten.

Abbindezeit: Handhabungsfest sofort nach Verklebung. Endfestigkeit wird nach 24 h erreicht.

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten; eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.